

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО
105-С06—
2011

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Определение устойчивости окраски

Часть С06

Метод определения устойчивости окраски к домашней и промышленной стирке

ISO 105-C06:2010

Textiles — Tests for colour fastness — Part C06: Colour fastness to domestic
and commercial laundering
(IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2012

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом ТК 412 «Текстиль», открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 декабря 2011 г. № 711-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 105-С06:2010 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть С06. Метод определения устойчивости окраски к домашней и промышленной стирке» (ISO 105-C06:2010 «Textiles — Tests for colour fastness — Part C06: Colour fastness to domestic and commercial laundering»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2012

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

| | |
|---|---|
| 1 Область применения | 1 |
| 2 Нормативные ссылки | 1 |
| 3 Сущность метода | 2 |
| 4 Аппаратура | 2 |
| 5 Образцы для испытаний | 5 |
| 6 Процедура испытаний | 5 |
| 7 Протокол испытаний | 6 |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации | 7 |
| Библиография | 8 |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Определение устойчивости окраски

Часть С06

Метод определения устойчивости окраски к домашней и промышленной стирке

Textiles. Tests for colour fastness.

Part C06. Method for determination of colour fastness to domestic and commercial laundering

Дата введения — 2013—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к методу определения устойчивости окраски текстильных материалов всех видов к действию домашней и промышленной стирки, применяемой к обычным изделиям домашнего обихода, с использованием эталонного моющего средства. Изделия промышленного и гостиничного назначения могут подвергаться специальным процедурам стирки, которая может быть более агрессивной.

Потеря цвета и окрашивание в результате десорбции и/или истирающего действия при однократном (далее — S) испытании близки к результатам, полученным при однократной промышленной или домашней стирке. Результаты многократного (далее — M) испытания соответствуют результатам пяти испытаний, проведенных при температуре не более 70 °С. Испытания M являются более агрессивными, чем испытания S, вследствие увеличения механического воздействия.

Данные методы не отражают эффект от воздействия оптических отбеливателей, присутствующих в промышленных моющих средствах.

Данные методы предназначены для заданных моющих средств и отбеливающих систем. Другие моющие средства и отбеливающие системы могут требовать других условий и ингредиентов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты:

ISO 105-A01:1994 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A01. Общие принципы проведения испытаний (ISO 105-A01:2010, Textiles — Tests for colour fastness — Part A01: General principles of testing)

ISO 105-A02:1993 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A02. Серая шкала для оценки изменения окраски (ISO 105-A02:1993, Textiles — Tests for colour fastness — Part A02: Grey scale for assessing change in colour)

ISO 105-A03:1993 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A03. Серая шкала для оценки закрашивания (ISO 105-A03:1993, Textiles — Tests for colour fastness — Part A03: Grey scale for assessing staining)

ISO 105-A04:1989 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A04. Метод инструментальной оценки степени закрашивания смежных тканей (ISO 105-A04:1989, Textiles — Tests for colour fastness — Part A04: Method for the instrumental assessment of the degree of staining of adjacent fabrics)

ГОСТ Р ИСО 105-С06—2011

ИСО 105-A05:1996 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A05. Инструментальная оценка изменений окраски для определения баллов по серой шкале (ISO 105-A05:1996, Textiles — Tests for colour fastness — Part A05: Instrumental assessment of change in colour for determination of grey scale rating)

ИСО 105-F01:2001 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F01. Технические условия на шерстяные смежные ткани (ISO 105-F01:2001, Textiles — Tests for colour fastness — Part F01: Specification for wool adjacent fabrics)

ИСО 105-F02:2009 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F02. Технические условия на хлопчатобумажные и вискозные смежные ткани (ISO 105-F02:2009, Textiles — Tests for colour fastness — Part F02: Specification for cotton and viscose adjacent fabrics)

ИСО 105-F03:2001 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F03. Технические условия на полиамидные смежные ткани (ISO 105-F03:2001, Textiles — Tests for colour fastness — Part F03: Specification for polyamide adjacent fabrics)

ИСО 105-F04:2001 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F04. Технические условия на смежные ткани из полиэфира (ISO 105-F04:2001, Textiles — Tests for colour fastness — Part F04: Specification for polyester adjacent fabrics)

ИСО 105-F05:2001 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F05. Технические условия на акриловые смежные ткани (ISO 105-F05:2001, Textiles — Tests for colour fastness — Part F05: Specification for acrylic adjacent fabrics)

ИСО 105-F06:2000 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F06. Технические условия на шелковые смежные ткани (ISO 105-F06:2000, Textiles — Tests for colour fastness — Part F06: Specification for silk adjacent fabrics)

ИСО 105-F07:2001 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F07. Технические условия на смежные ткани из вторичного ацетата (ISO 105-F07:2001, Textiles — Tests for colour fastness — Part F07: Specification for secondary acetate adjacent fabrics)

ИСО 105-F10:1989 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F10. Технические условия на смежные ткани: многокомпонентные ткани (ISO 105-F10:1989, Textiles — Tests for colour fastness — Part F10: Specification for adjacent fabrics: Multifibre)

ИСО 3696:1987 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний (ISO 3696:1987, Water for analytical laboratory use — Specification and test methods)

3 Сущность метода

Испытуемый образец материала, пришитый к заданной смежной ткани или смежным тканям, проходит стирку, полоскание и сушку. Образцы проходят стирку при заданных условиях воздействия температуры, щелочных сред, отбеливания и истирающего действия таким образом, что результат достигается за приемлемо короткий промежуток времени. Истирающее действие оказывается за счет применения маленького модуля ванны и заданного числа стальных шариков. Изменение цвета образца и окрашивание смежной ткани оценивают с помощью сравнения с серой шкалой или инструментально.

4 Аппаратура

4.1 **Механическая установка**, состоящая из водяной бани, в которой на горизонтально расположенным валу радиально смонтированы контейнеры диаметром (75 ± 5) мм, высотой (125 ± 10) мм и вместимостью (550 ± 50) мл. Расстояние от дна контейнеров до середины вала — (45 ± 10) мм.

Вал с контейнерами вращается с частотой (40 ± 2) мин $^{-1}$. Температуру водяной бани регулируют терmostатом таким образом, чтобы поддерживать в контейнерах температуру рабочего раствора $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

Допускается применять другие испытательные установки, обеспечивающие аналогичные результаты.

4.2 **Коррозионно-стойкие шарики из нержавеющей стали** диаметром 6 мм.

4.3 **Смежные ткани** (см. ИСО 105-A01). Применять 4.3.1 или 4.3.2.

4.3.1 **Многокомпонентная смежная ткань** в соответствии с ИСО 105-F10, используемая для заданной температуры:

- многокомпонентная смежная ткань [DW]¹⁾, содержащая шерсть и ацетат (испытания при температуре 40°C и 50°C , а в отдельных случаях, которые должны быть отражены в протоколе испытаний, при температуре 60°C);

¹⁾ DW = первая пряжа — ацетат, вторая пряжа — шерсть.

- многокомпонентная смежная ткань [TV]¹⁾, не содержащая шерсть и ацетат (определенные испытания при температуре 60 °C, все испытания при температуре 70 °C и 95 °C).

При проведении испытания при температуре 60 °C с использованием пербората натрия используют многокомпонентную смежную ткань с шерстью.

4.3.2 Две однокомпонентные смежные ткани в соответствии с ИСО 105-F1 — F10. Одна из смежных тканей изготовлена из волокна того же типа, что и испытуемый образец материала, или из волокна, которое преобладает в смеси. Вторая смежная ткань должна быть изготовлена из волокна, приведенного в таблице 1, или в случае смесей — из того типа волокна, которое указано вторым в порядке преобладания.

Таблица 1 — Пары смежных тканей

| Если первая ткань: | То вторая ткань должна быть. | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | для испытаний А, В | для испытаний С, D, E |
| хлопчатобумажная | шерстяная | вискозная |
| шерстяная | хлопчатобумажная | — |
| шелковая | хлопчатобумажная | — |
| вискозная | шерстяная | хлопчатобумажная |
| ацетатная | вискозная | вискозная |
| полиамидная | шерстяная или хлопчатобумажная | хлопчатобумажная |
| полизэфирная | шерстяная или хлопчатобумажная | хлопчатобумажная |
| акриловая | шерстяная или хлопчатобумажная | хлопчатобумажная |

4.3.3 Если требуется, неокрашиваемая ткань (например, полипропиленовая).

4.4 Моющее средство без оптических отбеливателей (WOB)

4.4.1 Раствор моющего средства

Готовят раствор моющего средства минимальным объемом 1 л из-за возможного отсутствия гомогенности порошка моющего средства.

Можно использовать любое из моющих средств из 4.4.2 или 4.4.3.

4.4.2 Эталонное моющее средство без оптических отбеливателей по стандарту AATCC²⁾ 1993

Моющее средство — малопенящееся; поверхностно-активные вещества, образующие моющее средство, являются анионными с небольшим количеством неионных, а также биоразлагаемыми. Свойства и состав приводятся в таблице 2.

Таблица 2 — Стандартный образец моющего средства WOB AATCC 1993

| Состав | Массовая доля, % |
|--|------------------|
| Линейный алкилбензолсульфат натрия ^{a)} | 18 |
| Алюмосиликат натрия, сухое вещество | 25 |
| Карбонат натрия | 18 |
| Силикат натрия, сухое вещество ^{b)} | 0,50 |
| Сульфат натрия | 22,13 |
| Полиэтиленгликоль ^{c)} | 2,76 |
| Полиакрилат натрия | 3,50 |
| Силикон, подавитель пены | 0,04 |

¹⁾ TV = триацетат и вискоза.

²⁾ Американская ассоциация текстильных химиков и колористов (AATCC), РО Bpx 12215, 1 Davis Drive, Research Triangle Park, North Carolina 27709 USA. Telephone: +1-919-549-8141; Fax +1-919-594-8933; <http://www.aatcc.org>.

Окончание таблицы 2

| Состав | Массовая доля, % |
|--|------------------|
| Вода | 10 |
| Прочие (непрореагировавшие вещества в поверхностно-активных добавках) | 0,07 |
| Итого | 100 |
| ^{a)} C11.8LAS, введенный как Stepan's Calsoft L-50-12. | |
| ^{b)} SiO ₂ /Na ₂ O = 1,6. | |
| ^{c)} 2 % введены через основные гранулы и 0,76 % введены через примесь подавителя пены. | |

4.4.3 Моющее средство ЕСЕ¹⁾ с фосфатами

В случае использования при стирке перборатов для испытания устойчивости окраски можно использовать стандартный образец ЕСЕ без оптического осветлителя. Номинальный состав моющего средства ЕСЕ с фосфатами приведен в таблице 3.

Таблица 3 — Моющее средство ЕСЕ с фосфатами

| Состав | Массовая доля, % |
|--|------------------|
| Линейный алкилбензолсульфат натрия (средняя длина алифатической цепи С ₁₁₋₁₃) | 8,0 ± 0,02 |
| Этоксилированный жирный спирт (14 EO) | 2,9 ± 0,02 |
| Натриевое мыло, длина цепи C ₁₂ — C ₁₆ : 13% — 26% C ₁₈ — C ₂₂ : 74% — 87% | 3,5 ± 0,02 |
| Триполифосфат натрия | 43,7 ± 0,02 |
| Силикат натрия (SiO ₂ /Na ₂ O = 3,3:1) | 7,5 ± 0,02 |
| Силикат магния | 1,9 ± 0,02 |
| Карбоксиметилцеллюлоза (СМС) | 1,2 ± 0,02 |
| Этилендиаминтетрауксусная кислота (EDTA), натриевая соль | 0,2 ± 0,02 |
| Сульфат натрия | 21,2 ± 0,02 |
| Вода | 9,9 ± 0,02 |
| Итого | 100 |

4.5 Если требуется, карбонат натрия (Na₂CO₃).

4.6 Раствор гипохлорита натрия или раствор гипохлорита лития

Значение pH большого количества торговых растворов гипохлорита натрия (NaOCl) находится в пределах от 9,8 до 12,8, а содержание активного хлора Cl₂ — от 40 до 160 г/л. Содержание свободного хлора следует определять перед использованием следующим способом.

Пипеткой добавляют 1,00 мл раствора гипохлорита натрия в коническую колбу и разводят до 100 мл водой 3-го класса очистки (4.8). Добавляют 20 мл 294 г/л раствора серной кислоты (H₂SO₄) и 6 мл 120 г/л раствора йодида калия (KI). Титруют стандартным объемным раствором тиосульфата натрия, с (Na₂S₂O₃ · 5H₂O) = 0,1 моль/л.

Содержание активного хлора (Cl₂) вычисляют в процентном отношении к массе по формуле:

$$\frac{V \cdot c \cdot 0,0355}{V_0 \cdot P_0} \cdot 100,$$

где V₀ — объем в миллилитрах взятого раствора гипохлорита натрия;

P₀ — плотность в граммах на миллилитр раствора гипохлорита натрия;

V — объем в миллилитрах использованного раствора тиосульфата натрия;

c — величина концентрации веществ в молях на литр раствора тиосульфата натрия.

¹⁾ Европейская организация по устойчивости окраски (ECE), Gartenstrasse 5, D-14169 Berlin, Germany.

- 4.7 Если требуется, тетрагидрат пербората натрия ($\text{NaBO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$).
- 4.8 Вода 3-го класса очистки по ИСО 3696.
- 4.9 Серая шкала для оценки изменения окраски в соответствии с требованиями ИСО 105-А02.
- 4.10 Серая шкала для оценки окрашивания в соответствии с требованиями ИСО 105-А03.
- 4.11 Спектрофотометр или колориметр для оценки изменений окраски в соответствии с требованиями ИСО 105-А05.
- 4.12 Если требуется кислотная обработка, раствор уксусной кислоты, содержащий 0,2 г/л ледяной уксусной кислоты.

5 Образцы для испытаний

- 5.1 Если испытуемая проба является полотном, то:
- либо
- а) прикрепляют образец размером $(100 \pm 2) \cdot (40 \pm 2)$ мм к многокомпонентной смежной ткани (4.3.1) также размером $(100 \pm 2) \cdot (40 \pm 2)$ мм посредством прошивания вдоль одной короткой стороны так, чтобы многокомпонентная смежная ткань располагалась на лицевой части образца;
- либо
- б) закрепляют образец размером $(100 \pm 2) \cdot (40 \pm 2)$ мм между двумя однокомпонентными смежными тканями (4.3.2) посредством прошивания вдоль одной короткой стороны.
- 5.2 Из пряжи может быть связано трикотажное полотно и в этом виде испытано. Если испытывают пряжу или рыхлое волокно, то берут их массу, равную половине общей массы смежных тканей, и
- либо
- а) помещают их между многокомпонентной смежной тканью (4.3.1) и неокрашиваемой тканью (4.3.3) размером $(100 \pm 2) \cdot (40 \pm 2)$ мм и прошивают их вдоль всех четырех сторон (см. ИСО 105-А01);
- либо
- б) помещают их между двумя указанными однокомпонентными тканями (4.3.2) размерами $(100 \pm 2) \cdot (40 \pm 2)$ мм и прошивают вдоль всех четырех сторон.

6 Процедура испытаний

6.1 Готовят моющий раствор, разводя 4 г моющего средства в 1 л воды (4.8). Для испытаний С, D, E устанавливают pH, как указано в таблице 4, добавляя приблизительно 1 г углекислого натрия на литр раствора. Перед измерением pH раствор должен быть охлажден до 20 °C. Для испытаний А, В устанавливать pH не требуется.

Таблица 4 — Условия испытаний

| Номер испытания | Температура, °C | Объем раствора, мл | Активный хлор, % | Перборат натрия, г/л | Время, мин | Количество стальных шариков | Установить pH на |
|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|
| A1S | 40 | 150 | нет | нет | 30 | $10^{\pm 1}$ | не уст. |
| A1M | 40 | 150 | нет | нет | 45 | 10 | не уст. |
| A2S | 40 | 150 | нет | 1 | 30 | $10^{\pm 1}$ | не уст. |
| | | | | | | | |
| B1S | 50 | 150 | нет | нет | 30 | $25^{\pm 1}$ | не уст. |
| B1M | 50 | 150 | нет | нет | 45 | 50 | не уст. |
| B2S | 50 | 150 | нет | 1 | 30 | $25^{\pm 1}$ | не уст. |
| | | | | | | | |
| C1S | 60 | 50 | нет | нет | 30 | 25 | $10,5 \pm 0,1$ |
| C1M | 60 | 50 | нет | нет | 45 | 50 | $10,5 \pm 0,1$ |
| C2S | 60 | 50 | нет | 1 | 30 | 25 | $10,5 \pm 0,1$ |

ГОСТ Р ИСО 105-С06—2011

Окончание таблицы 4

| Номер испытания | Температура, °C | Объем раствора, мл | Активный хлор, % | Перборат натрия, г/л | Время, мин | Количество стальных шариков | Установить pH на |
|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|
| D1S | 70 | 50 | нет | нет | 30 | 25 | 10,5 ± 0,1 |
| D1M | 70 | 50 | нет | нет | 45 | 100 | 10,5 ± 0,1 |
| D2S | 70 | 50 | нет | 1 | 30 | 25 | 10,5 ± 0,1 |
| D3S | 70 | 50 | 0,015 | нет | 30 | 25 | 10,5 ± 0,1 |
| D3M | 70 | 50 | 0,015 | нет | 45 | 100 | 10,5 ± 0,1 |
| E1S | 95 | 50 | нет | нет | 30 | 25 | 10,5 ± 0,1 |
| E2S | 95 | 50 | нет | 1 | 30 | 25 | 10,5 ± 0,1 |

^{a)} Для деликатных тканей и изделий из шерсти или шелка или смесей, содержащих эти волокна, в испытаниях не применяют стальные шарики. В протоколе испытаний (7g) записывают, использовались ли стальные шарики.

6.2 Для испытаний, в которых применяется перборат (4.7), готовят моющий раствор, содержащий перборат, в момент применения нагревая раствор до максимальной температуры 60 °C не более 30 мин.

6.3 Для испытаний D3S и D3M добавляют к моющему раствору достаточное количество раствора гипохлорита натрия (4.6) или раствора гипохлорита лития (4.6), чтобы обеспечить концентрацию активного хлора, указанную в таблице 4.

6.4 Добавляют в каждый контейнер из нержавеющей стали (4.1) объем моющего раствора, указанный в таблице 4. За исключением испытаний D2S и E2S, регулируют температуру раствора с точностью до ± 2 °C от заданной температуры и затем помещают образец вместе с заданным количеством стальных шариков (4.2) в контейнер. Закрывают контейнер и запускают установку при заданной в таблице 4 температуре и на заданное в таблице 4 время.

6.5 Для испытаний D2S и E2S помещают образец в контейнер при температуре 60 °C, закрывают контейнер и поднимают температуру до указанной температуры с точностью до ± 2 °C не более 10 мин. Отсчет времени начинают, как только закрыт контейнер. Запускают установку при заданной в таблице 4 температуре и на заданное в таблице 4 время.

6.6 Для всех испытаний по окончании стирки извлекают составной образец и дважды прополаскивают его в течение 1 мин в двух отдельных порциях воды (4.8) объемом 100 мл при температуре 40 °C.

6.7 В странах, где принято подкисление по окончании стирки, могут проводиться следующие неизъятательные операции.

Обрабатывают каждый составной образец в 100 мл реагента с уксусной кислотой (4.12) в течение 1 мин при температуре 30 °C. Затем прополаскивают каждый составной образец в 100 мл воды (4.8) в течение 1 мин при температуре 30 °C.

6.8 Для всех методов удаляют излишки воды из составного образца.

6.9 Для всех методов высушивают образец, соединенный только одной линией шва, вывешивая его на воздух при температуре не выше 60 °C.

6.10 Оценивают изменение окраски образца и окрашивание смежной ткани с помощью серых шкал (4.9 и 4.10) или инструментально (см. ИСО 105-A04 и ИСО 105-A05).

6.11 Если испытания проводятся при температурах, отличных от указанных для этого метода, сначала согласовывают это между сторонами и описывают в протоколе (7j).

7 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующие сведения:

- a) ссылка на настоящий стандарт;
- b) информация, необходимая для идентификации испытуемой пробы;
- c) инструментальная оценка и/или оценка в баллах по серой шкале изменения цвета образца;
- d) если использовались однокомпонентные смежные ткани, инструментальная оценка и/или оценка в баллах по серой шкале окрашивания использованной смежной ткани каждого типа;

- е) если использовалась многокомпонентная смежная ткань, тип использованной многокомпонентной смежной ткани и инструментальная оценка и/или оценка в баллах по серой шкале окрашивания каждого типа волокон многокомпонентной смежной ткани;
- ф) вариант использованного метода испытаний;
- г) информация о том, использовались ли в каких-либо испытаниях А или В стальные шарики;
- х) информация о том, проводилась ли обработка реактивом суксусной кислотой, как описано в 6.7;
- ж) информация о том, использовалось ли эталонное моющее средство без оптических отбеливателей по ААТСС 1993 или ЕСЕ с фосфатами;
- и) любое отклонение от установленного метода испытаний.

**Приложение ДА
(справочное)**

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
национальным стандартам Российской Федерации**

Таблица ДА. 1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
|--|----------------------|---|
| ИСО 105-А01:1994 | IDT | ГОСТ Р ИСО 105-А01—99 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний» |
| ИСО 105-А02:1993 | IDT | ГОСТ Р ИСО 105-А02—99 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски» |
| ИСО 105-А03:1993 | IDT | ГОСТ Р ИСО 105-А03—99 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А03. Серая шкала для оценки степени закрашивания» |
| ИСО 105-А04:1989 | IDT | ГОСТ Р ИСО 105-А04—99 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А04. Метод инструментальной оценки степени закрашивания смежных тканей» |
| ИСО 105-А05:1996 | IDT | ГОСТ Р ИСО 105-А05—99 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А05. Метод инструментальной оценки изменения окраски для определения баллов по серой шкале» |
| ИСО 105-Ф01:2001 ИСО 105 Ф02:2009 ИСО 105 Ф03:2001 ИСО 105 Ф04:2001 ИСО 105 Ф05:2001 ИСО 105 Ф06:2000 ИСО 105 Ф07:2001 | IDT | ГОСТ Р ИСО 105-Ф—99 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F. Ткани стандартные смежные. Технические требования» |
| ИСО 105-Ф10:1989 | IDT | ГОСТ Р ИСО 105-Ф10—99 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F10. Ткани смежные многокомпонентные. Технические требования» |
| ИСО 3696:1987 | — | * |

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:

- IDT — идентичные стандарты.

Библиография

- [1] ИСО 105-J01 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть J01. Общие принципы измерения окраски поверхности
- [2] ИСО 105-J03 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть J03. Метод расчета цветовых различий

УДК 677.04.001.4:006.354

ОКС 59.080.01

M09

Ключевые слова: метод, образцы, протокол испытаний, устойчивость окраски, домашняя стирка, промышленная стирка

Редактор *М.В. Григорьева*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *В.И. Варенцова*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 06.08.2012. Подписано в печать 03.09.2012. Формат 60 × 84 $\frac{1}{16}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40 Уч.-изд. л. 1,00 Тираж 101 экз. Зак. 749.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105082 Москва, Лялин пер., 6.