

411000

УТВЕРЖДЕНО

Головной организацией

18.08.88 г.



СОГЛАСОВАНО

С базовой организацией по стандартизации

18.08.88 г.

с заказчиком

18.08.88 г.

Верно

УДК

Группа В 82

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5
об изменении ТУ 26-02-19-75 "Отливки стальные"

29.09.88

СЕРТИФИКАТ

№ 147586/05

Всероссийский институт стандартизации и метрологии

26.08.88 Исполнитель: *Тамм*

Изм.

Содержание изменения

5

Таблица 2а

Марка стали	Рекомендуемая термическая обработка стали	Временное сопротив- ление разрыву, МПа	Предел текучес- ти, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость	
						+ 20°C	-50°C
						КС Дж/см ²	
20Ю4Л	Отливки для работы на открытом воздухе в течение пяти су- ток подряд в наибо- лее холодный период не ниже: а) минус 40°C (умерен- ное климатическое исполнение "У"); б) минус 55°C (север- ное климатическое исполнение "С")	420	220	22	35	50	-
		420	240	25	-	80	30

Пункт 1.2.6. Дополнить словами "для стали 20Ю4Л исполнения "С" при температуре минус 50°C".

Пункт 2.4. После слов "25Л группа II" дополнить обозначением марки: "20Ю4Л".